



EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklare, lichtgewicht reparatie- en afwerkingspasta
- Op basis van speciale acrylaatpolymeren
- Flexibel product
- Kan in één beweging worden aangebracht
- Krimpt of barst niet
- Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur
- Kan na drogen (1 dag) worden opgeschuurd met fijn zandpapier
- Ftalaatvrij

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen en uitvlakken van barsten, statische voegen en gaten met maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
- Heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk, gips enz.
- Moet ten minste twee maal worden overschilderd bij buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Aard van de kit	Speciale acrylaatpolymeren
Consistentie	Smeerbare thixotrope pasta
Schuurbaar	Na 1 dag
Krimp	Nihil
Volumieke massadichtheid pot	0,45 g/ml
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden
Open tijd	10 - 15 min
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Wit
6 emmers van 1 l/doos - 64 dozen/pallet
Wit
Emmer 5 l - 60 emmers/pallet
Wit
Emmer 10 l - 27 emmers/pallet
Wit

VERWERKING

Vorbereiding

Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen.

Aanbrengen

- Emmer: Het product goed omroeren en vervolgens met een spatel in de opening drukken en gladstrijken. Indien te droog: één koffielepel water toevoegen per 250 ml **Paracryl Parafill**. Daarna weer omroeren tot de gewenste consistentie bekomen wordt.
- Koker: Het product met een spatel in de opening drukken en gladstrijken.
- Lagen van 4 tot 25 mm geven de beste resultaten.
- Maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
- Grotere scheuren moeten opgevuld worden in meerdere keren met één dag tussenpauze.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Afwerking

Afwerken met een nat plamuurmes.

Reiniging

Gereedschap met water reinigen vóór het opdrogen.

Reparatiemogelijkheden

Met hetzelfde product.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

Mag niet gebruikt worden op kunststof- en metaaloppervlakken alsook op permanent vochtige ondergronden.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.